

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ

STRUKTORR PRO ACRYLIC SEALANT

Уплътнителен и запълващ материал на база акрилна дисперсия с общо предназначение. Боядисва се, без мирис и устойчив на UV и атмосферни влияния след втвърдяване – подходящ за различни повърхности.



ОПИСАНИЕ

Struktorr Pro Acrylic Sealant е уплътнителен и запълващ материал на база акрилна дисперсия с общо предназначение. Нанася се лесно, боядисва се и е без мирис, а след втвърдяване не се влияе от атмосферните условия. Подходящ за много порести повърхности, вътре и навън.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА

- Уплътняване и запълване, вътре и навън
- Фуги между строителни елементи
- Монтаж на дървена, PVC, метална и алуминиева дограма
- Фуги между всякакви строителни материали
- Запълване на пукнатини по стени, тавани
- Уплътняване около прозорци и каси на врати

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- Еднокомпонентен, лесен за нанасяне
- След втвърдяване не се влияе от атмосферните условия
- Може да се боядисва (с еластични бои)
- Без мирис
- Свързва се с много порести повърхности

СЪОТВЕТСТВИЕ И СТАНДАРТИ

EN 15651-1 (фасади)

Клас 12.5P · Клас E

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхността

- Повърхностите трябва да са чисти и сухи — без масло, прах и ръжда.
- Отстранете механично всеки предишно нанесен уплътнител.
- Облепете около зоната на нанасяне; отстранете лентата веднага след нанасяне.

Изпълнение

1. Поставете флакона в пистолета.
2. Нанасяйте на един непрекъснат ход, в една посока, с равномерен натиск, за да запълните и уплътните фугата.
3. Поради гладката консистенция се препоръчва сухо загладяване.
4. Отстранете облепителната лента.
5. Почистете излишъка от повърхностите; след втвърдяване се отстранява само механично.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Опаковка	280 ml флакон · кашони по 24 бр.; 600 ml мека опаковка
Цветовете	Бял, възможно е производство на други цветове
Срок на годност	С най-добри характеристики 18 месеца от производство, в затворена, правилно съхранявана, оригинална опаковка.
Съхранение	Хладни, сухи условия, +5°C до +25°C.

Предупреждения. Нанасяйте в добре проветрени помещения. Не използвайте на места в постоянен контакт с вода. Не нанасяйте навън при риск от гъжд или мраз. Не е подходящ за динамични пукнатини — това е еластопластичен уплътнител. Боядисвайте само с еластични бои.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стойност	Метод
Външен вид	Паста на акрилна дисперсия	—
Система на втвърдяване	Изсъхваща дисперсия	—
Плътност	1.62 ± 0.04 g/cm³	—
Температура на нанасяне	+5 до +30 °C	—
Работна температура	−20 до +70 °C	—
Време до образуване на кора (23°C, 50% RH)	~45 мин	—
Скорост на втвърдяване (23°C, 50% RH)	2 mm / 24 ч	—
Твърдост	45–50 ± 3 Shore A	ISO 868
Еластичност (удължение)	>100%	ISO 37

Техническите данни са приблизителни, при 23°C температура на въздуха и 50% относителна влажност.

Информацията по-горе отразява текущите ни познания и е предоставена добросъвестно. Никакви наши инструкции или спецификации не освобождават потребителя от задължението да провери годността на продукта за конкретното приложение чрез подходящи изпитвания. Тъй като обаче нямаме контрол върху това къде и как се използват или прилагат продуктите, не можем да поемем каквато и да е отговорност, произтичаща от употребата на продуктите. „Структор Про България“ ООД си запазва правото да променя свойствата на продуктите по всяко време. Винаги се позовавайте на актуалната версия на този технически лист.